



Revestimiento Estándar

Creamos entornos de vida agradable



www.eagon.cl



+56 (45) 265 6800




ventas@eagon.cl

TABLERO REVESTIMIENTO CpC

W - Colonial



V - Noble



U - Clásico



U - Rústico



Aspectos Generales

Características



- Material 100% pino radiata.
- Terciado para revestimiento.
- Fabricado con Bioadhesivo / WBP (Water Boiled Proof).
- Terminación con grado Cp y C para cara y trascara, respectivamente.
- Diferentes acabados en ranurados, que realzan tus proyectos.
- Lijado: Grano 150.

Uso



- Fácil y rápida.
- Según el manual general de construcción (OGUC).

Ventajas



- Menor huella de carbono (< Emisión kg CO₂/t).
- Menor consumo energético en fabricación.
- **Sustentable.** Capturamos 0.7 t CO₂ / m³ de tableros producidos.
- Acabado de gran calidad, ideal para pintar o barnizar.
- Estabilidad dimensional.

Principales Aplicaciones



- Excelente terminación para revestimiento interior decorativo, de muros y techos.
- Ideal para pintar y barnizar



Flexión
> 40 [N/mm²]



Tracción
> 0.8 [N/mm²]



Humedad
8 - 12 %



Densidad
450 -550 [kg/m³]



Usos & Aplicaciones
Revestimiento Interior
y Exterior

Propiedades Generales

Sustentabilidad	Menor huella de carbono	ISO 14067
Adhesivo	Bioadhesivo / WBP (Water Boiled Proof)	PS1, EN314
Emisión de Formaldehído	<0,020 [ppm]	ASTM E1333 - 14
Calidad Encolado	Clase 3 - Ambiente Exterior	PS1, CE2+
Grado	Cara Cp / Trascara C	PS1, CE2+

Normativa

Características de Ranura

Tipo de Renura	Ancho [mm]	Profundidad [mm]	Espaciado* [pulg.]
W (Colonial)	7 - 9	1,4 - 1,5	2"
V (Noble)	4- 5	1,4	2" y 4"
U (Clásico)	9,5	6,0 - 7,5	4" y 8"
U (Rústico)			

Perfil / Sección transversal del tablero



Especificaciones Técnicas

Espesor Nominal [mm]	6	8	9	11	12	15	18
N° de Chapas	3	3	3	5	5	7	7
Dimensiones: Largo [m] x Ancho [m]	2,44 x 1,22						
Tol. Largo [m] Tol. Ancho [m]	0,02						
Tol. Cuadratura [mm]	± 0,4 PS1/ ± 0,8 CE2+						
Tol. Espesor [mm]	0,4						
Piezas por Paquete	160	122	108	90	80	65	54
Peso por Unidad [kg]	8,93	11,88	13,42	15,8	17,87	22,30	26,85
Peso por Paquete [kg]	1428 ± 5%	1452 ± 5%	1446 ± 5%	1428 ± 5%	1428 ± 5%	1451 ± 5%	1446 ± 5%

Disponible en 14,3 mm a pedido